



Kategorie : **PKW** Hersteller : **BMW**
Farbcode : **359** Farbton : **MORA-MET. 1997 2006 91140**

Farbsystem

Perlmutter-Basislack
Standohyd Perlmutter-Basecoat

Menge :

☐ US/quarts ☐ US/gallons ☒ Liter ☐ GB/quarts ☐ GB/gallons



Ausgedruckt von
<http://www.sxcolor.info/>

Alle Formeln sind
Lizenzgeschützt!



[drucken](#) | [schließen](#)

Kategorie : **PKW**
Hersteller : **BMW**
Farbcode : **359**
Farbton : **MORA-MET.**
von-bis : **1997-2006**
VorlNr. : **91140**
Farbsystem : **Perlmutter-Basislack**
Formeldatum : **11.04.97**
VOC g/l : **708.0**
VOC USLb/Gal : **321.432**
Menge : **1.0 Liter**

Hinweise : **KENNZEICHNUNG REIZEND -XI- ERFORDERLICH**
UMWELTGEFAEHRlich, KENNZEICHNUNG N !
Farbtondokumentation : **B00 S-0066-3**
D99 D99 0 .02.05

Mix	Mischlackbez.	Menge (g)	Kumul (g)
MB571	TIEFSCHWARZ	333.7	333.7
PE805	TIZIANROT	207.1	540.8
PE821	AMETHYST	201.4	742.2
MB563	SCHWARZ	195.6	937.8
MB810	EFFEKTWEISS	8.1	945.9

Ausgedruckt von
<http://www.sxcolor.info/>

Alle Formeln sind
Lizenzgeschützt!



[drucken](#) | [schließen](#)

Kategorie : **PKW**
Hersteller : **BMW**
Farbcode : **359**
Farbton : **MORA-MET.**
von-bis : **1997-2006**
VorlNr. : **91140**
Farbsystem : **Standohyd Perlmutt-Basecoat**
Formeldatum : **28.05.97**
VOC g/l : **319.21**
VOC USLb/Gal : **144.92134**
Menge : **1.0 Liter**

Hinweise : **BEILACKIERUNG EMPFOHLEN**
KENNZEICHNUNG REIZEND -XI- ERFORDERLICH
Farbtondokumentation : **B00 S-0066-3**
D99 D99 0 .02.05

Mix	Mischlackbez.	Menge (g)	Kumul (g)
WB372	SPEZIALSCHWARZ	661.8	661.8
WB321	AMETHYST	147.1	808.9
WB304	ROT	125.0	933.9
WB331	ROT	73.5	1007.4
WB357	OZEANBLAU	33.1	1040.5



Kategorie : **PKW** Hersteller : **BMW**
Farbcode : **580** Farbton : **MORA-MET. 1997 2006 91140**

Farbsystem

Perlmutt-Basislack
Standohyd Perlmutt-Basecoat

Menge :

☐ US/quarts ☐ US/gallons ☒ Liter ☐ GB/quarts ☐ GB/gallons



Ausgedruckt von
<http://www.sxcolor.info/>



[drucken](#) | [schließen](#)

**Alle Formeln sind
Lizenzgeschützt!**

Kategorie : **PKW**
Hersteller : **BMW**
Farbcode : **580**
Farbton : **MORA-MET.**
von-bis : **1997-2006**
VorlNr. : **91140**
Farbsystem : **Perlmutter-Basislack**
Formeldatum : **11.04.97**
VOC g/l : **708.0**
VOC USLb/Gal : **321.432**
Menge : **1.0 Liter**

Hinweise : **KENNZEICHNUNG REIZEND -XI- ERFORDERLICH
UMWELTGEFAEHRlich, KENNZEICHNUNG N !**
Farbtondokumentation : **B00 S-0066-3
D99 D99 0 .02.05**

Mix	Mischlackbez.	Menge (g)	Kumul (g)
MB571	TIEFSCHWARZ	333.7	333.7
PE805	TIZIANROT	207.1	540.8
PE821	AMETHYST	201.4	742.2
MB563	SCHWARZ	195.6	937.8
MB810	EFFEKTWEISS	8.1	945.9

Ausgedruckt von
<http://www.sxcolor.info/>

Alle Formeln sind
Lizenzgeschützt!



[drucken](#) | [schließen](#)

Kategorie : **PKW**
Hersteller : **BMW**
Farbcode : **580**
Farbton : **MORA-MET.**
von-bis : **1997-2006**
VorlNr. : **91140**
Farbsystem : **Standohyd Perlmutt-Basecoat**
Formeldatum : **28.05.97**
VOC g/l : **319.21**
VOC USLb/Gal : **144.92134**
Menge : **1.0 Liter**

Hinweise : **BEILACKIERUNG EMPFOHLEN**
KENNZEICHNUNG REIZEND -XI- ERFORDERLICH
Farbtondokumentation : **B00 S-0066-3**
D99 D99 0 .02.05

Mix	Mischlackbez.	Menge (g)	Kumul (g)
WB372	SPEZIALSCHWARZ	661.8	661.8
WB321	AMETHYST	147.1	808.9
WB304	ROT	125.0	933.9
WB331	ROT	73.5	1007.4
WB357	OZEANBLAU	33.1	1040.5